

## ECLIPSE PREMIUM

La pavimentazione, provvista di **marcatura CE (EN14041)**, dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento in PVC **omogeneo presso-calandrato (ISO 10581/EN 649)**, con marmorizzazione non orientata tipo Eclipse Premium di Tarkett o similare, colori a scelta della D.L.

Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 2.00 mm (ISO 24346/EN 428), in teli di cm. 200 (ISO 24341/EN 426) di altezza e piastrelle nel formato 61x61cm. (ISO24342/EN 427) con un peso (ISO 23997/EN 430) 3000 g/mq; la classificazione d'uso 34/43 secondo ISO 10874/EN 685 e UPEC U4 P3 E2/3 C2 con una resistenza all'abrasione **Gruppo P** (EN 660-2). Altamente resistente al traffico intenso non poroso e sigillato con puro Poliuretano; Questo pavimento grazie all'Extreme Reinforcement non dovrà richiedere alcuna ceratura ed essere di facile manutenzione per tutta la durata della vita del prodotto.

Le proprietà antiscivolo della pavimentazione dovranno essere conformi alla EN 13893 con valore  $\geq 0.3\mu$  (come richiesto dalla marcatura CE), R9 secondo DIN 51130.

Reazione al fuoco (EN 13501-1) Bfl s1 incollato su supporto incombustibile e antistatico fisiologico (EN 1815) < 2KV. La natura compatta del materiale garantirà caratteristiche batteriostatiche in conformità alla ISO 846: PARTE C.

La composizione del prodotto ha il 25,5% di prodotto Riciclato; inoltre il materiale dovrà essere riciclabile al 100 %. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione < 10  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (dopo 28 giorni dall'installazione) ed essere **privo di Ftalati** fatta eccezione per la parte di **materiale riciclato in esso contenuto**.

I teli e le piastre del pavimento dovranno essere saldati a caldo con l'apposito cordolo in PVC della stessa qualità e colore, al fine di ottenere una superficie monolitica comprensiva di risvolto alle pareti e perfettamente impermeabile all'acqua.

La preparazione del sottofondo, le tecniche di incollaggio, la messa in servizio e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto previsto nella normativa UNI 11515.

**Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 9001 e ISO 14001.**

Impronta residua	ISO 24343-1/EN 433	richiesto: $\leq 0.10$ mm Media delle misurazioni: 0.03 mm
Resistenza termica	EN 12667/DIN 52612	approx. $0.01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Riscaldamento a pavimento		Adatto – max $27^\circ \text{C}$
Resistenza ai prodotti chimici	ISO 24987/EN 423	Buona Resistenza
Stabilità dimensionale	ISO 23999/EN 434	$\leq 0,40\%$ per i rotoli $\leq 0,25\%$ per le piastrelle
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	$\geq 6$
Sedia a rotelle	ISO 4918/EN425	idonea
Clean room test	ASTM F51/00	Classe A

### Posa in opera

La pavimentazione dovrà essere incollata con apposito adesivo su un massetto piano, compatto, asciutto, privo di crepe e cavillature ed isolato dall'umidità nel tempo. L'utilizzo di rasanti e collanti dovrà essere fatto tenendo in considerazione le tipologie di impiego e le prescrizioni delle case produttrici degli stessi. Al fine di ottenere una costante uniformità della pavimentazione si dovrà posare rispettando la numerazione progressiva dei rotoli, con i teli che dovranno essere posti in opera con senso invertito, le piastre potranno essere posate sia a correre che a dama previa acclimatazione degli stessi per un periodo non inferiore alle 24 ore e temperatura non inferiori a  $18^\circ$ .



Società per Azioni con Socio Unico – Sede Legale: Via Leone XIII, 14 – 20145 Milano N. Registro Imprese 00337080022 di Milano C.F. 00337080022 - P. IVA IT 00777540550  
Capitale Sociale Euro 11.000.000 i.v.

**Sede Amministrativa Commerciale e Stabilimento Linoleum :**

Strada Sant'Anna 6 – 05035 Narni Scalo (TR) – n. R.E.A. 86391 - Tel. +39 0744 7551 Fax +39 0744 737692 – Fax Servizio Clienti +39 0744 737905 e-mail : [info.it@tarkett.com](mailto:info.it@tarkett.com)

[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

**Pulizia di fine cantiere**

La pavimentazione dovrà essere lavata con l'ausilio di appositi detergenti neutri e non necessita dell'applicazione di cera metallizzata.

Qualora la pavimentazione Eclipse Premium sia il piano di calpestio di un pavimento sopraelevato le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate per quanto possibile a secco e ove strettamente necessaria con bassissima quantità d'acqua che non dovrà per nessun motivo infiltrarsi nelle giunture dei pannelli.

Ultima modifica 10/09/2014. I dati riportati possono essere soggetti a cambiamento senza alcun preavviso.